

ProXL | ReAction MANUEL D'ENTRETIEN

Merci d'avoir acheté un produit **ProXL | ReAction**. Vous avez fait un choix exceptionnel pour votre installation, un investissement que vous voudrez protéger adéquatement. Les surfaces **ProXL | ReAction** sont conçues et fabriquées à partir de matériaux vierges et recyclés de la plus haute qualité afin d'assurer une longue durée de vie et un rendement optimal.

Les directives d'entretien suivantes ont été préparées afin d'aider les propriétaires de revêtements de sol récréatifs **ProXL | ReAction** à entretenir adéquatement leur nouveau produit. Elles servent de guide pour assurer une installation performante et durable et doivent être appliquées en tenant compte des particularités de chaque site d'installation.

Les surfaces **ProXL | ReAction** ne doivent jamais être nettoyées avec des produits à base de pétrole. Si un carburant ou tout autre produit pétrolier est renversé sur le revêtement, il doit être retiré immédiatement afin d'éviter d'endommager la surface et d'annuler la garantie.

Avec le temps, le revêtement de sol en caoutchouc s'oxyde progressivement et atteint son état de maturité. Ce processus est entièrement naturel et permet d'obtenir une surface plus facile à nettoyer. Toutefois, durant la période initiale de maturation (environ **6 mois**), la surface retient davantage la saleté qu'une fois ce processus complété. Il est donc essentiel d'effectuer un entretien rigoureux dès le départ. (Consultez les instructions de **nettoyage en profondeur** ci-dessous.

Ces directives d'entretien s'appliquent aux revêtements **ProXL | ReAction** installés selon les méthodes de pose collée ou à emboîtement.

- Pour les surfaces **ProXL | ReAction** installées avec le système à emboîtement, le nettoyage peut être effectué immédiatement après l'installation.
- Pour les surfaces **ProXL | ReAction** installées par collage, attendez au moins **72 heures** après l'installation avant de procéder à l'entretien du revêtement.

ÉQUIPEMENT REQUIS

- Balai
- Aspirateur eau et poussière (aspirateur sec/humide)
- Panneaux « **Plancher mouillé** » et/ou ruban de sécurité
- **TASKI™ Profi®** et les fiches de données de sécurité (FDS)
- Équipement de protection individuelle (EPI), au besoin
- Polisseuse rotative (maximum **300 tr/min**)
- Tampon **Scotch-Brite®** de dureté moyenne
- Restauration seulement
- **Diversey LinoSAFE**
- Tampon **Scotch-Brite®** violet ou brosse en nylon

1. ENLÈVEMENT DES DÉBRIS

A. NETTOYAGE INITIAL:

Passez soigneusement l'aspirateur ou le balai sur votre nouveau revêtement afin d'éliminer toute la poussière et tous les débris.

B. NETTOYAGE COURANT :

Passez l'aspirateur ou le balai chaque jour afin de limiter l'accumulation de saleté. Au minimum, ce nettoyage devrait être effectué une fois par semaine, ou plus fréquemment au besoin.

2. NETTOYAGE

A. NETTOYAGE INITIAL :

- **NE PAS** nettoyer le revêtement avant un minimum de **72 heures** suivant l'installation. Cela permet à l'adhésif de durcir complètement et évite tout risque de compromettre le nouveau système de revêtement de sol.
- Le nettoyant recommandé est **TASKI™ Profi®** ou un produit équivalent.
- Pour des raisons de sécurité, installez des panneaux « **Plancher mouillé** », utilisez du ruban de sécurité ou barricadez la zone afin d'en empêcher l'accès.
- Consultez les fiches de données de sécurité (FDS) afin de déterminer l'équipement de protection individuelle (EPI) requis avant de manipuler des produits chimiques.
- Préparez la solution de nettoyage en respectant le ratio de dilution recommandé par le fabricant.



Remarque : Testez la solution diluée sur une petite section du revêtement afin d'en vérifier l'efficacité. Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, ajustez légèrement le ratio de dilution au besoin.

- À l'aide d'une vadrouille, appliquez le nettoyant pour plancher approuvé, dilué dans de l'eau propre.
- Suivez les instructions du fabricant du produit nettoyant et laissez agir la solution pendant **5 à 10 minutes** après l'application, sans toutefois laisser la surface sécher.
- Pendant que la surface est encore humide, frottez le revêtement à l'aide d'une polisseuse rotative munie d'un tampon **Scotch-Brite®** de dureté moyenne.
- Frottez la surface dans plusieurs directions à l'aide de la polisseuse rotative, puis retirez les résidus liquides à l'aide d'un aspirateur eau et poussière.
- Rincez soigneusement la surface avec une vadrouille humide et de l'eau propre.
- Répétez le nettoyage au besoin afin d'éliminer tout agent de démoulage ou dépôt résiduel.
- Un rinçage insuffisant après le lavage peut entraîner une accumulation de résidus de savon sur le revêtement. Répétez le rinçage au besoin jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.
- Interdisez toute circulation sur le revêtement jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche.

2. NETTOYAGE

(suite)

B. NETTOYAGE COURANT : (AU MINIMUM UNE FOIS PAR SEMAINE)

- Pour des raisons de sécurité, installez des panneaux « **Plancher mouillé** », utilisez du ruban de sécurité ou barricadez la zone afin d'en empêcher l'accès.
- Consultez les fiches de données de sécurité (FDS) afin de déterminer l'équipement de protection individuelle (EPI) requis avant de manipuler des produits chimiques.
- Commencez par passer soigneusement l'aspirateur ou le balai sur la surface **ProXL | ReAction**.
- À l'aide d'une vadrouille, appliquez le nettoyant pour plancher approuvé, dilué dans de l'eau propre. Selon le degré de saleté de la surface, vous pouvez augmenter la concentration du nettoyant.
- Suivez les instructions du fabricant du produit nettoyant et laissez agir la solution pendant **5 à 10 minutes**, sans toutefois laisser la surface sécher.
- Frottez le revêtement à l'aide d'une polisseuse rotative munie d'un tampon **Scotch-Brite®** de dureté moyenne.
- Frottez la surface dans plusieurs directions, puis retirez les résidus liquides à l'aide d'un aspirateur eau et poussière.
- Rincez soigneusement la surface avec une vadrouille humide et de l'eau propre.
- Un rinçage insuffisant après le lavage peut entraîner une accumulation de résidus de savon sur le revêtement. Répétez le rinçage au besoin jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.
- Interdisez toute circulation sur le revêtement jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche.

C. NETTOYAGE EN PROFONDEUR : (AU BESOIN OU ENVIRON TOUS LES 2 À 3 ANS)

Le nettoyant recommandé est un **dégraissant intensif à base d'eau contenant de l'éther de glycol**, conçu pour les revêtements de sol en caoutchouc ou les revêtements de sol résilients, comme **XL North Rubber Floor Stripper**.

- Pour des raisons de sécurité, installez des panneaux « **Plancher mouillé** », utilisez du ruban de sécurité ou barricadez la zone afin d'en empêcher l'accès.
- Consultez les fiches de données de sécurité (FDS) afin de déterminer l'équipement de protection individuelle (EPI) requis avant de manipuler des produits chimiques.
- Commencez par passer soigneusement l'aspirateur ou le balai sur la surface **ProXL | ReAction**.
- Préparez la solution selon le ratio recommandé par le fabricant, en fonction de l'état du revêtement.
Remarque : Testez la solution diluée sur une petite section du revêtement afin d'en vérifier l'efficacité. Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, augmentez légèrement le ratio de dilution au besoin. Assurez-vous que la concentration du nettoyant est suffisante pour nettoyer efficacement le revêtement. Cette étape préparatoire est importante afin d'assurer un nettoyage optimal.
- À l'aide d'une vadrouille, appliquez la solution nettoyante préparée et diluée dans de l'eau propre.
- Laissez agir la solution pendant **10 à 20 minutes**, sans toutefois laisser la surface sécher avant le récurage.
- Frottez le revêtement à l'aide d'une polisseuse rotative munie d'un tampon **Scotch-Brite®** violet ou d'une brosse en nylon. Frottez la surface dans plusieurs directions.
- Retirez les résidus liquides à l'aide d'un aspirateur eau et poussière. Rincez soigneusement la surface avec une vadrouille humide et de l'eau propre.
- Répétez le nettoyage au besoin afin d'éliminer tout dépôt résiduel ou toute couche de finition appliquée.
- Un rinçage insuffisant après le lavage peut entraîner une accumulation de résidus de savon sur le revêtement. Répétez le rinçage au besoin jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.
- Interdisez toute circulation sur le revêtement jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche.

3. CIRES ET REVÊTEMENTS DE PROTECTION

Les surfaces ProXL | ReAction ne nécessitent aucun revêtement de finition.

- Un programme d'entretien régulier est tout ce qu'il faut pour préserver votre revêtement de sol en caoutchouc.
- L'application d'un revêtement de finition peut modifier les propriétés de la surface du revêtement de sol.
- L'application d'une cire ou d'un revêtement de protection n'est pas recommandée dans les zones où circulent des patins ou dans les aires de chute de poids libres, car les lames de patins et les impacts causés par la chute des poids endommagent et détériorent rapidement les cires et les revêtements de protection, ce qui entraîne l'apparition de marques visibles et augmente les besoins d'entretien.

ProXL | ReAction MANUEL D'ENTRETIEN

4. MESURES
PRÉVENTIVES

- **Remarque** : Attendez toujours **72 heures** après l'installation avant d'effectuer le premier entretien de la surface.
- **Remarque** : **N'UTILISEZ PAS** de tampon de récurage brun ou noir (à gros grain), car il pourrait endommager le matériau et annuler la garantie.
- **Remarque** : **N'UTILISEZ PAS** de laine d'acier, de brosses abrasives, d'acétone, d'essence ou de térébenthine pour nettoyer le revêtement de sol.
- **Remarque** : Si un produit à base de pétrole est renversé sur le revêtement, il doit être retiré immédiatement afin d'éviter d'endommager la surface et d'annuler la garantie.
- **Remarque** : Si des distributeurs de désinfectant pour les mains sont installés sur le revêtement ou à proximité, retirez immédiatement tout désinfectant renversé afin d'éviter la décoloration ou le blanchiment de la surface. Les taches causées par le désinfectant pour les mains ne sont pas couvertes par la garantie.

A. Produits de nettoyage

Il est recommandé de nettoyer les surfaces **ProXL | ReAction** avec **TASKI™ Profi®**. Si vous choisissez d'utiliser un autre produit, celui-ci doit avoir un **pH neutre (entre 7 et 9)**. Tous les produits chimiques utilisés doivent être exempts de solvants, de phosphates et de phénols. De façon générale, n'utilisez jamais un produit dont le pH est inférieur à **2** ou supérieur à **12**.

B. Équipement de nettoyage

Les meilleurs résultats sont obtenus à l'aide d'une polisseuse rotative. Si de l'équipement installé ou du mobilier empêche l'accès à certaines zones, effectuez le nettoyage courant avec une vadrouille humide ou une vadrouille en microfibre. Les nettoyages localisés peuvent être effectués à l'aide d'une brosse à récurer à soies souples en nylon.

Remarque : **NE LAISSEZ PAS** d'eau s'accumuler sous les équipements installés sur le revêtement. De la rouille pourrait se former et tacher de façon permanente la surface en caoutchouc.

C. Équipement lourd

L'équipement lourd installé sur le revêtement ne doit pas dépasser la capacité de charge ou la tolérance du revêtement. Assurez-vous que les charges sont bien réparties et que les roues ou les pieds de l'équipement sont en bon état et munis de capuchons protecteurs afin d'éviter d'égratigner, d'enfoncer ou de gouger la surface du caoutchouc de façon permanente. Si de l'équipement lourd doit être déplacé sur le revêtement installé, prenez toutes les précautions nécessaires afin d'éviter d'endommager la surface. Utilisez des panneaux de contreplaqué ou de **Masonite** comme couche protectrice. Les véhicules utilitaires ne devraient pas circuler sur le revêtement installé. Les arrêts brusques ou le patinage des roues peuvent laisser des marques ou des traînées de pneus sur la surface. Si la circulation de véhicules est nécessaire, les conducteurs doivent éviter les départs et les arrêts brusques. Il est recommandé de placer des panneaux de contreplaqué sous les pneus lorsque les véhicules doivent traverser le revêtement.

Remarque : Tout équipement circulant sur les surfaces **ProXL | ReAction** doit être en bon état mécanique afin d'éviter les fuites d'huile ou les déversements de liquides.

D. Aliments et boissons

Dans la mesure du possible, les aliments et les boissons ne devraient pas être apportés sur les surfaces **ProXL | ReAction**. Certains aliments et certaines boissons fortement colorées peuvent être difficiles à enlever s'ils sont renversés et laissés sur place, et risquent de tacher la surface de façon permanente.

E. Patins et crampons

- Les surfaces **ProXL | ReAction** sont conçues pour résister à l'utilisation de patins et de crampons. Elles offrent un revêtement de sol sécuritaire et antidérapant, mais ne sont pas indestructibles. Elles nécessitent un entretien régulier et devront éventuellement être remplacées selon l'intensité de leur utilisation.

F. Rayons UV

- Les surfaces **ProXL | ReAction** sont sensibles aux rayons ultraviolets (UV) et ne doivent pas être installées dans des applications extérieures.